

**Dato:** 25.03.2003

## Kontaktlim

Casco Kontaktlim er et løsemiddelbasert kontaktlim til liming av metall, tre, trefiberplater, kartong, keramikk, lær, gummi og de fleste plastmaterialer som polyeterskum, vinylplast, laminat. På malte og lakkerte flater bør det foretas en test før liming, ettersom noen malinger og lakker oppløses eller sveller av løsemidlene i limet. Kraftig ”limhugg” og gode limeegenskaper.

**OBS!** Ikke bruk limet på polystyrenskum fordi løsemidlene angriper materialet.

### Tekniske data:

Produktnummer:	2960, 2963
Produkttype:	Basert på Polykloropregummi.
Farge:	Gulaktig
Egenvekt:	880 kg/m <sup>3</sup>
Konsistens:	Tixotrop
Tørrestoff:	ca 23 %
Løsemiddel:	Etylacetat, nafta og toluen

### Helse og miljø:

Brannfare:	Meget brannfarlig. Flammepunkt <-8,5 °C.
Helsefare:	Kan irritere øynene. Sørg for god ventilasjon. OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN.

### Øvrige data:

Påføringstemperatur:	Ikke under + 15 °C
Monteringstid:	Tørketiden er avhengig av temperatur, underlag og lim-mengde, men er normalt 5-10 minutter. Den mulige åpne tiden kan være opp til ca 90 minutter.
Rengjøring:	Tynner eller toluen.
Temperaturbestandighet:	-30° C til +75° C
Kjemikaliebestandig:	Meget god mot olje, bensin, fett og vann ved sporadisk kontakt.
Lagring:	Minst 2 år i uåpnet emballasje. Ikke under +10° C og ikke over + 30° C
Emballasje:	40ml og 160ml tuber

### Bruksanvisning:

Flatene som skal limes må være rene, tørre og uten fett. De to flatene slipes eller tørkes over med løsemidler. Påfør limet tynt på begge flater, og bruk gjerne pensel. For mye lim forlenger ventetiden. Normal ventetid er ca 5-10 minutter.

Legg deretter flatene sammen og med så høyt presstrykk som mulig. Limet ”hugger” umiddelbart og man kan ikke justere etter at flatene er lagt sammen.

*Informasjonen er basert på laboratorieforsøk og lang praktisk erfaring. Opplysningene er gitt for å hjelpe den aktuelle bruker å finne den optimale arbeidsmetoden. Ettersom arbeidsforhold i det enkelte tilfelle ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke ta ansvar for de lokale påvirkninger.*

*Vi kan kun ta ansvar for kvaliteten på våre produkter. Luftfuktighet, temperatur mm vil påvirke resultatet. Vi vil derfor alltid anbefale testing og kontinuerlig kontroll.*



**Akzo Nobel Dekorativ AS**

Casco

Postboks 565 1411 Kolbotn

Kundeservice 66 81 94 00

Downloaded via [www.casco.no](http://www.casco.no)