



## HEY'DI FLEX G

Sementbasert, grått flislim.  
Fleksibelt - vannfast - frostsikkert.

### Beskrivelse

Hey'di Flex G er et grått, sementbasert, plastforsterket flislim i pulverform som blandet med vann herder til en vannfast og frostsikker limfuge med høy vedheft og god fleksibilitet.

### Bruksområder

Montering av keramiske fliser og natursten på underlag av betong, puss, gipsplater, gamle fliser og andre stabile underlag. Benyttes både på vegg og gulv, også gulv med innstøpte varmekabler, i svømmebasseng, kjølerom, og andre steder hvor det stilles høye krav til limfugen. Anvendelsestemperatur bør ligge mellom +10 og +20 °C.

Laveste temperatur er +6 °C, dette gjelder også for underlaget.

### Forarbeid - Underlag

Flaten må være fri for løse partikler, støv, fett m.m. Sementhud på overflaten må fjernes mekanisk. Sugende underlag som betong og puss primes med Hey'di KZ eller Hey'di Spesialprimer i forholdet 1 del primer til 3 deler vann. Flislimet kan påføres når primeren har trukket ned i underlaget, normalt etter ca. 1 time. Forbruk primer: 1 liter dekker ca. 8-12 m<sup>2</sup>.

### Utblanding

Hey'di Flex G blandes med 8,7-9 liter vann til 25 kilo pulver. Benytt helst drill med universalmixer. Blandetid 2-3 minutter til klumpfri masse. La massen stå i ca. 5 minutter før den røres opp på ny og eventuelt justeres med litt vann til ønsket konsistens. Hey'di Flex G er nå klar til bruk og bør anvendes innen 4-5 timer, ikke tilsett mer vann når massen har begynt å stivne.

### Bruksmåte

Hey'di Flex G påføres med tannsparkel. Ikke påfør lim på større flater enn at flisene kan settes før limet skinnherder. Normalt må flisene være montert innen ca. 20 minutter, men dette avgjøres av temperatur, luftfuktighet og underlag. Redskap rengjøres med vann.

### Tørketid (ved +20 °C) - Fuging

Gulv skal ikke gås på de første 24 timer. Normalt kan fuging finne sted etter et døgn. Tid fra liming til fuging vil variere avhengig av underlag og flisenes sugsevne.

### Forbruk

2-4 kilo pr. m<sup>2</sup> avhengig av tannstørrelse.

### Lagring

Lagres tørt. Beste bruksegenskaper innen 1 år fra produksjonsdato.

### Pakning

25 kilo sekk.



## TEKNISKE DATA

Utseende: ..... Grått Pulver  
Materialforbruk: ..... 1,6 kg/dm<sup>3</sup>  
Åpen tid: ..... 20-30 min  
Fuging av vegg: ..... 8-12 timer  
Fuging av gulv: ..... 16-24 timer  
Justeringsid flis: ..... 40-60 min  
Frostbestandig: ..... Meget God  
Heft til primet betong: ..... > 1,5 Mpa  
Største kornstørrelse: ..... 0,3 mm  
Vanntilsetning: ..... 8,7-9 l/ 25 kg  
Bruktid: ..... ca. 4 timer  
EN 12004: ..... C2TE  
EN 12002 ..... S1

## PRODUKTKODER

Hey'di varen: ..... 647  
GTIN: ..... 7054150064705  
Nobnummer: ..... 23587389

### Arbeidshygiene forhold/Vernetiltak

Produktet inneholder sement som blandet med vann virker aggressivt på hud og på slimhinner i øyne, nese og svelg. Les alltid advarselstekst på pakningen før arbeid igangsettes.

Revisjonsdato: 12.07.13



### HEY'DI QR KODE

Bruk internett eller mobilen for å se våre produktveiledninger og laste ned produktdatablad og sikkerhetsdatablad.