


HOMOGENEOUS
COMPACT VINYL

Standard Plus

CERTIFICATION & CLASSIFICATION	STANDARDS	Standard Plus
Type of floor covering	EN 649	Homogeneous single layered vinyl flooring
CE certification	EN 14041	Yes
Classification	EN 685	Commercial: 34 Industrial: 43
ISO certification		Ronneby ISO 9001/Ronneby ISO 14001
TECHNICAL CHARACTERISTICS	STANDARDS	Standard Plus
Wear layer thickness	EN 429	2.0 mm
PUR		Yes
Total thickness	EN 428	2.0 mm
Total weight/m²	EN 430	3600 g
Form of delivery	EN 426 Sheet (rolls)	Approx. 20 running metres x 200 cm Art. no. 3068_ _ _ 3 digit colour colour number
	EN 427 Tiles (box)	50.0 x 50.0 cm – 24 tiles/box = 6.00 m ² Art. no. 3069_ _ _ 3 digit colour colour number 61.0 x 61.0 cm – 14 tiles/box = 5.21 m ² Art. no. 3055_ _ _ 3 digit colour colour number
TECHNICAL PERFORMANCES	STANDARDS	Standard Plus
Dimensional stability	EN 434	≤ 0.40 % for rolls ≤ 0.25 % for tiles
Reaction to fire	EN 13501-1 EN ISO 9239-1 EN ISO 11925-2	Class B _{fl} s1 ≥ 8 kW/m ² Pass
Marine equipment	IMO FTPS Part 5 and 2 IMO Res. A653	 0575
Abrasion Volume loss	EN 660: Part 2	Group M: ≤ 7.5 mm ³
Residual indentation	EN 433	Approx. 0.04 mm
Castor chair test	EN 425	Suitable
Static electrical discharge	EN 1815	< 2 kV
Total VOC emissions	AgBB/DIBt	≤ 10 µg/m ³ (after 28 days)
Underfloor heating		Suitable – max 27°C
Thermal resistance	EN 12667	Approx. 0.01 m ² K/W
Light fastness	EN ISO 105-B02	≥ level 6
Chemical resistance	EN 423	Good resistance
Bacteria resistance	ISO 846:Part C	Does not favour growth
Slip resistance	DIN 51130 EN 13896	R9 ≥ 0.3
Seam strength	EN 684	Average value: ≥ 240 N/50 mm Individual values: ≥ 180 N/50 mm
Colours		22 for rolls 10 for tiles


The above information is subject to modification for the benefit of further improvement (01/12).

RENGJØRINGSANVISNING
Standard plus flis

Standard PLUS FLIS er en 2,0 mm homogen flis. Standard PLUS flis er egnet for tørre rom.

DAGLIG RENGJØRING

Den daglige rengjøring kan utføres med fuktige mopper eller hardt oppvridd gulvklut..



Sterkt trafikkerte arealer, som inngangspartier e.l., rengjøres med våtmopping eller våtvask med klut. Ved bruk av våt metode skal gulvet ettertørkes med tørr mopp/klut.

Rengjøringsvann tilsettes et rengjøringsmiddel med pH 7,0 - 8,5.

Rengjøringsmidler skal ikke overdoseres da dette kan medføre klebrig overflate, som lett kan gi feste for smuss. Gulvet vil også få en grå hinne som gir et dårlig utseende.

NB! Valg og dosering av rengjøringsmidler skal foretas etter middelleverandørens anvisning.

PERIODISK RENGJØRING

Somplan Plus skal polishbehandles. Gulvet skal være rent og tørt før polishbehandling.



I den daglige rengjøring skal det på slitte partier reetableres med polish, bruk følgende fremgangsmåte:



1. Gangstier og slitte partier rengjøres med vann tilsatt polishfjernemiddel / grovrengjøringsmiddel. Maskinell behandling er normalt ikke nødvendig.
2. Vask over (skyll) med rent vann.
3. De rengjorte områdene skal tørke.
4. Påfør 1 - 2 strøk polish.
5. Unngå påføring av polish på ikke slitte partier.

Ved maskinell oppskuring og påføring av polish kan arbeidet utføres som følger:

1. Grundig oppskuring med maskin. Vann tilsatt oppskuringsmiddel.
2. Oppskuringsvann fjernes. Skyll 2 ganger med rent vann.
3. Gulvene skal være tørre før polishbehandling.
4. Påfør 2 - 3 strøk polish. Husk tørketid mellom hvert strøk.

FLEKKER
Type

Kaffe, te, sjokolade, bærsaft, melk, øl, vin.
Fargebånd, carbonpapir, kulepenn, tusj.
Asfalt, fett, olje, hælmerker, skokrem.
Blod.
Urin.


Middel

Vann tilsatt nøytralt rengjøringsmiddel eller salmiakk.
Rødsprit.
White-spirit.
Kaldt vann tilsatt salmiakk.
Vann tilsatt nøytralt rengjøringsmiddel.

NB! Etter flekkfjerning rengjøres med rengjøringsvann.

INNGANGSPARTIER

Inngangspartier/vindfang skal ha effektive mattepartier for å redusere tilførsel av smuss inn i bygningen.

GENERELT

NB! Vinylgulv skades av benzen, toluen, aceton, cellulosefjerner og ved jevnlig bruk av skurepulver. Ved varig kontakt med gummi kan vinylgulv misfarges. Ved langtidspåvirkning av varme over 27° C kan misfarging av gulvbelegg forekomme. Vinylgulv skades normalt ikke av white-spirit, rødsprit, parafin eller kloroten.

BYGGRENGJØRING, SE EGEN ANVISNING.

BYGGRENGJØRING AV VINYLGULV

Byggrenngjøring skal utføres når håndverkerne er ferdig med de respektive arbeider i bygget. Arbeidene anbefales utført av profesjonelt rengjøringspersonale, for å oppnå et optimalt resultat. Stans smusset ved inngangen. Solide avtørkingssoner forenkler og reduserer vedlikeholdet. Beskytt gulvet i byggeperioden. Det forenkler byggrenngjøringen, og risikoen for skader på gulvmaterialet reduseres.

Tarkett vil generelt anbefale følgende arbeidsomfang:

1. Dekkpapir/-plast fjernes.
2. Støvsug med industristøvsuger.
3. Rengjøringsvann tilsettes nøytralt rengjøringsmiddel, pH 7,0 - 8,5. Oljeholdig smuss fjernes med tilsetning av fettløsende rengjøringsmiddel i vannet. Sterkt tilsmussede gulv kan rengjøres med grovrenngjøringsmiddel tilsatt vannet. Benyttes skuremaskin for å løsne smuss, brukes rød eller hvit pad.
4. Rengjøringsvann legges ut med lavtrykkssprøyte på små arealer, 10 - 15 m². Rengjør med mopper som skiftes ofte!
5. Etter gjennomført rengjøring skylles gulvene med rent vann 1 - 2 ganger.

NB! Det er viktig å skylle for å få bort fint smuss, slik som sementstøv og gipsplatestøv. Denne type smuss i kombinasjon med rester av rengjøringsmiddel, vil kunne gi en overflate som blir vanskelig å behandle, dersom en velger bruk av spraypolering eller polish.

Gulvene er nå klare til førstegangsbehandling. Behandling av gulvene bør utføres av byggets faste rengjøringspersonale eller innleid rengjøringsbyrå. Se rengjøringsanvisning for det enkelte produkt.

Vinylgulv med PUR gir valgmuligheter m.h.t. startbehandling og fremtidig vedlikehold. Vurder byggets bruk og velg metode, eller kombinasjoner av disse:

1. Tørrpolering med highspeed påsatt rød- eller naturpad.
2. Spraypolering med highspeed påsatt rød- eller naturpad. Spraypolish påføres med lavtrykkssprøyte.
3. Spraypolish kan også legges ut med polishutlegger, eventuelt blandes spraypolish med 50/50 vann. La tørke før tørrpolering.
4. Velger man å påføre polish i 1-2 strøk må det påregnes senere oppskuringer og fornying av polishhinnen.

Vinyl uten PUR skal polishbehandles.

Bruk metode 4 som startbehandling.

NB! Rengjøringsmiddel skal doseres etter middelleverandørens anvisning.

KOMMENTARFELT

Type belegg:

Hvor er belegget lagt:

Jobben er utført av:

Dato:



THE ULTIMATE
FLOORING EXPERIENCE