

# MAXI CRYSTAL

## Produktbeskrivelse

Elastisk monteringslim og fugemasse med bra vedheft til de fleste materialer. Egnet der du vil ha en transparent, tett og usynlig limfuge. Maxi Crystal er basert på silylmodifiserte polymer (SMP).

## Anvendelsesområde

Liming og tetting av ulike fargede og transparente materialer. Limer ute og inne og er godkjent ifølge EN 15651-1. Kan også

brukes som fugemasse på karmen, gulvlister, kopplingsbokser, metallkonstruksjoner etc. Ideell for liming av WC som et alternativ for silikon.

## Arbeidsbeskrivelse

Transparent og fri for løsemidler, isocyanater og PVC-mykner. Produktet beholder sin klarhet og har meget god UV-bestandighet og aldringsegenskaper. Generelt god vedheft til de fleste materialer uten bruk av primer.

Utfør en prøve for beste resultat på malte flater. Permanent elastisk ved temperaturer mellom -35 °C og +80 °C.

Nøytral, luktfri og hurtigherdende. Overmalbar med dispersjonsmaling. Utfør en prøve for å bekrefte de riktige resultatene.

## Arbeidsbeskyttelse

Ingen spesielle forholdsregler er påkrevet. Se datablad for mer informasjon.

---

## Tekniske data

### Egenskaper før påføring

Materialtype	silylmodifiserte polymer (SMP)
Herdesystem	Herder med luftens fuktighet
Egenvekt	ca. 1,05 g/ml
Driftstemperatur	+5°C til +35°C
Hinnedannelse	ca. 15 min. ved 23 °C og 50 % RF
Åpningstid	< 20 min. ved 23 °C og 50 % RF
Herdehastighet etter 24 tim.	Ca. 2,0 mm ved 23°
Lagringstid	1 år i uåpnet emballasje, lagring +5 °C

### Egenskaper etter påføring

Farge	Transparent
Styrke	Full styrke etter 4-7 døgn avhengig av luftfuktighet.
Hardhet	ca. 45 Shore A
Bevegelser	+5 %
Strekfasthet (2 mm film)	ca. 2,2 N/mm <sup>2</sup>
Forlengelse ved brudd	ca. 250 %
Skyvestyrke (på tre)	ca. 2,8 N/mm <sup>2</sup>
Temperaturbestandighet	-40 °C til +80 °C
Overmalbar	Med dispersjonsmaling. På annet, ta en test.
UV och værbestandighet	God

## Bostik A/S

Leif Weldingsvei 10, NO-3208 Sandefjord  
Tel. 69 19 06 00  
A company of TOTAL  
[www.bostik.no](http://www.bostik.no)

## Ansvarsfraskrivelse

De tekniske data vi henviser til også våre anvisninger og anbefalinger, er alle basert på et stort antall forsøk og på vår erfaring. De er egnet for å hjelpe forbrukeren til å finne den enkleste arbeidsmetoden og få best mulig resultat. Da forbrukerens arbeidsforhold ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke påta oss noe ansvar for de resultat som oppnås ved bruk av produktet.