



# TRELIM 730 UTE

## TEKNISK DATABLAD

Version: 2015-11-18

### PRODUKTBEKRIVELSE

Bostik Trelim 730 er et spesiallim på polyvinylacetatbasis. Gir kaldt- vannsbestandige fuger. Oppfyller kravene til fuktbestandighetsklasse D3 testet etter DIN EN 204. Gir en helt transparent limfuge.

### BRUKSOMRÅDE

For liming av trearbeider, der vanlig PVAc-lim ikke oppfyller kravene mht. bestandighet mot fuktighet.

### ARBEIDSBESKRIVELSE

1. Materialene må være godt kondisjonert i + 18 til +20 °C og fugene rene og godt tilpasset hverandre. Fuktighet i treverket: ca. 8-12 %. 2. Bostik 730 påføres jevnt på en eller begge flater som skal limes. Lim på begge flater gir den sterkeste limfuge. 3. Montering av materialene bør skje innen 0-5 minutter, mens limet fortsatt væter for så å settes under press. Presstiden ca. 5-15 minutter. På grunn av forskjellige faktorer som mengde lim, materialets absorpsjonsevne og klima- forhold, vil monteringsstigen variere, på lik linje med presstiden med hensyn til spenninger i materialet. Kontroller derfor fra tilfelle til tilfelle. Ved varmpresse bør temperaturen ikke overstige +60 °C. 4. Testing av kaldtvannsfastheten hos limfugen skal først skje 7 dager etter liming. Ved liming av not og fjær på f.eks laminat /parkett følg alltid material- produsentens anbefaling.

### ARBEIDSBESKYTTELSE

Produktens innhold er, ifølge gjeldende lovbestemmelser, ikke klassifisert som helsefarlig eller brannfarlig. For ytterligere informasjon, se produktdatablad (sikkerhetsdatablad).

### PRODUKTBEKRIVELSE

Egenskaper før påføring	
Limtype	Enkellim
Bindemiddel	PVAc-dispersjon
Løsningsmiddel:	Vann
Farge:	Hvit
Filmdannelsestemp:	> +8°C
Flammepunkt:	-
Lagring:	Minst 1 år ved +10-20°C. Beskyttes mot frost.

### KONTAKT OSS

TLF 042-19 50 00

[info.se@bostik.com](mailto:info.se@bostik.com)



Påføringshjelpemiddel:	Valselimspreder, tannet spar- kel, pensel etc.
Rengjøring:	Vann innen limet har tørket.
Egenvekt:	1,08 g/cm <sup>3</sup>
Tørrstoffinnhold:	55 ± 1 vekts-%
Limforbruk:	150-200g/ m <sup>2</sup> .
Presstrykk:	2-6 kg/cm <sup>2</sup>
Fortynningsmiddel:	Vann. Limet skal ikke for- tynnes.
Brannfare:	Nei
Egenskaper etter påføring:	
Holdfasthetsøkning:	se tabell
Skyvholdfasthet:	se tabell
Fuktighetsbestandig:	Klasse D3 iflg. DIN EN 204
Farge:	Transparent
SKYVHOLDSFASTHET:	
15 min 310 N/ cm <sup>2</sup> 380 N/ cm <sup>2</sup>	.
20 min 900 N/ cm <sup>2</sup> 800 N/ cm <sup>2</sup>	.
30 min 975 N/ cm <sup>2</sup> 900 N/ cm <sup>2</sup>	.
Anvendt presstrykk : 5 kg/ cm <sup>2</sup>	.
Presstid Rødbøk Furu	.
5 min 225 N/ cm <sup>2</sup> 200 N/ cm <sup>2</sup>	.

## KONTAKT OSS

TLF 042-19 50 00

[info.se@bostik.com](mailto:info.se@bostik.com)

