



# SILICONE WETROOM

## TEKNISK DATABLAD

Version: 2016-09-14

### PRODUKTBESKRIVELSE

Antimuggbehandlet, 1-komponent, eddiksyrebasert silikonefugemasse. Hurtigherdende, elastisk og med god aldringsbestandighet. Gruppe 58 iflg. Hus AMA 83

### BRUKSOMRÅDE

Tetting og fuging i våtrom, som dusj og badrom, kjøkken og andre rom der det er risiko for mugg angrep. Silicone Våtrom har spesielt gode vedheftegenskaper på materiale som: fliser, porselen, glass, emaljerte og glaserte flater, rustfritt stål eloksert aluminium, polyester, akryl og lignende

### ARBEIDSBESKRIVELSE

[iplus FieldValue='Instruction for use'/]

### ARBEIDSBESKYTTELSE

Uherdet masse avgir eddiksyre. 1.Pass på at ikke uherdet masse kommer i kontakt med øynene, f.eks. via hendene. Skulle ulykken være ute, skyl med rikelige mengder vann i ca.15 min. 2.Uherdet masse bør ikke komme i kontakt med huden over lengre tid. (Svie kan oppstå) 3.Sørg for god ventilasjon slik at ikke eddikgassen irriterer øynene. 4.Pass på at barn ikke kommer til uherdet fug, eller masse! For ytterligere informasjon, se HMS-datablad.( sikkerhetsdatablad)

### KONTAKT OSS

TLF 69 19 06 00

[info.no@bostik.com](mailto:info.no@bostik.com)



## PRODUKTBEKRIVELSE

Egenskaper før påføring:	
Materialtype:	Silikongummi
Konsistens:	Myk smidig masse
Herdssystem:	Acetoxi
Densitet:	Ca. 1,02 g/cm <sup>3</sup>
Arbeidstemperatur:	-20 til +40°C. Ikke mot frost/rim belagte flater
Brannfarlig:	Nei
Lagring:	1 år i ubrudd forpakning. Tørt og svalt
Egenskaper etter påføring:	
Overmalbar:	Nei
Bevegelsesopptagelse:	+ /- 25% av opprinnelig fugebredde
Elastisitettsmodul:	Ca. 0,4 N/mm ved 100 % tøying ( ISO 8339)
Temperaturbestandighet:	-50°C til +150°C. Kortvarig opp til +200°C
Aldringsbestandighet:	Meget god mot UV-stråling, ozon og klimapåvirkning
Aldringsbestandighet:	Meget god mot UV-stråling, ozon og klimapåvirkning
Kjemikaliebestandighet:	Meget god mot de fleste kjemikalier. Ved tvil spør Bostik AS Oppfyller muggtestnorm i samsvar med: ISO-846/1978 metode A og B
Skinndannelse:	Ca. 15 min. Bearbeidingstid 6-8 min
Herdning:	1-2 mm pr. døgn avhengig av luftfuktighet og temperatur
Hårdhet:	Ca. 20°C Shore A

## KONTAKT OSS

TLF 042-19 50 00  
info.se@bostik.com

