



MAXI BOND

TEKNISK DATABLAD

Version: 2015-11-18

PRODUKTBESKRIVELSE

Monteringslim med meget god vedheft til de fleste materialer. Armert. Tåler mindre bevegelser uten å sprekke. Ikke klassifisert som brannfarlig eller helseskadelig i h t gjeldende regelverk. Overmalbar med vannbaserte malinger

BRUKSOMRÅDE

For monteringsliming av gips- og sponplater, isolasjonsmateriale, lister, innredningsdetaljer, speil etc. Kan også brukes som fugemasse ved overgang til terskler, gulvlister, i metallkonstruksjoner og liknende.

ARBEIDSBESKRIVELSE

Alle flater må være tørre og frie for fett og støv. Punkter patronen og skjær av patronspissen til ønsket bredde. Påføres ved hjelp av fugepistol på en av flatene. Flatene må sammenføres i løpet av 15 min. og fikseres. Ved fuging påføres massen og slettes deretter til med en fugepinne eller annet egnet verktøy dyppet i vann.

ARBEIDSBESKYTTELSE

Produktets innhold er, ifølge gjeldende lovbestemmelser, ikke klassifisert som helseskadelig eller brannfarlig. For mer informasjon se HMS-datablad (sikkerhetsdatablad)

PRODUKTBESKRIVELSE

Egenskaper før påføring:	
Materialtype:	Silanterminert polyol
Konsistens:	Tiksotropisk, smidig masse
Herdesystem:	Herder med luftens fuktighet
Egenvekt:	1,5 g/ml.
Arbeidstemperatur:	+5°C til +35°C
Forpakninger:	0,3 ltr. Plastpatron
Limforbruk:	Limstreng med Ø 5 mm gir 50 lpm/l
Brannfare:	Nei
Flammepunkt:	>150 oC

KONTAKT OSS

TLF 042-19 50 00

info.se@bostik.com



Lagringstid:	Minst 9 måneder i ubrutt forpakning. Lagres tørt og svalt.
Påføring:	Hånd- eller trykkluftspistol
Rengjøringsmiddel:	Herdet produkt kan kun fjernes mekanisk.
Egenskaper etter påføring:	
Kjemikaliebestandig:	God ved kontakt med fortynnet syrer, lut og løsningsmiddel.
Overmalbarhet:	Er overmalbar med dispersjonsmalinger. Ved overflatebehandling
Farge:	Hvit
Holdfasthetsøkning:	Full styrke oppnås etter 4-7 døgn. Avhengig av konstruksjon,
Temp.bestandighet:	-30°C til +80°C, temporært +90°C
Fuktbestandighet:	Meget god på gjennomherdet limfug
Aldringsbestandig:	Meget god

KONTAKT OSS

TLF 042-19 50 00

info.se@bostik.com

