

# HEY'DI PRODUKTDATABLAD

FOR FLERE PRODUKTER OG PRODUKTDOKUMENTASJON SE WWW.HEYDI.NO



# HEY'DI PREMIUM XTRA FUG

Sementbasert hurtigherdende fugemasse  
til kjeramiske fliser.

## Beskrivelse

Hey'di Premium Xtra Fug er en sementbasert hurtigherdende fugemasse til keramiske fliser, mosaikk og klinker på gulv og vegg. Hey'di Premium Xtra Fug blir ikke misfarget selv i tungt belastede områder og beholder den opprinnelige fargen. Saltutfelling fra fugen vil ikke inntreffe, heller ikke begroing.

Hey'di Premium Xtra Fug er tilnærmet vanntett. Vannfast - Frostsikker.

Fugebredde 2 -12 mm.

## Bruksområder

Gulv og vegg, ute og inne. Hey'di Premium Xtra Fug bør velges til alle vannpåkjennte områder, våtrom, terrasser, fasader m.m. Temperatur bør ligge mellom +10 og +20 °C. Laveste anvendelsestemperatur er + 6 °C, dette gjelder også underlaget.

## Forarbeid - Underlag

Alle varmekilder i rommet skal være avslått før arbeidet igangsettes. Gulvvarme må være avslått i god tid før liming og fuging. Fritt vann må ikke forekomme i fugene, eventuelt flislim i fugene skal fjernes.

## Utblanding

Hey'di Premium Xtra Fug blandes med rent vann 0,55 - 0,6 liter til 2 kilo. Benytt helst drill med universalmixer. Blandetid 2-3 minutter til klumpfri masse, bland langsomt for å unngå at det piskes inn luft.

La fugemassen stå i ca. 5 minutter, juster evt. med litt vann og rør om på nytt. Hey'di Premium Xtra Fug er nå klar til bruk og må anvendes innen 30 - 40 min.

## Bruksmåte

Hey'di Premium Xtra Fug påføres med gummisparkel eller fugebrett. Påfør massen diagonalt over fugene og se til at disse blir helt fylt. Romtemperaturen avgjør hvor store arealer som kan fuges om gangen, begynner derfor med små flater. Rengjøring påbegynnes når fugemassen har blitt så fast at den ikke kan vaskes vekk, normalt etter 15 - 30 minutter.

Vær oppmerksom på at flisens vannoppsug avgjør når rengjøring kan påbegynnes. Benytt en fuktig, rettskåret svamp og tørk vekk overflødig fugemasse. Ikke trykk så hardt at fugene graves ut, og skyll svampen ofte. På vegg arbeides det ovenfra og ned.

Når flisoverflaten er tørr, puss over med tørr, myk klut eller rensepute til flisene er rene og fugene jevne. Redskap rengjøres med vann.

## Etterarbeid/Tørketid

Normalt kan et gulv belastes med gangtrafikk etter 4-5 timer

## Forbruk

0,2 - 1 kilo pr. m<sup>2</sup> avhengig av fugebredde/ fugegdybde og flisformat.

## Lagring

Lagres tørt i minst 2 år.

## Pakning

2 kilo spann.



## TEKNISKE DATA

EN 13888:.....CG2

## PRODUKTKODER

Hey'di varenr:

Hvit ..... 602100  
Lysgrå..... 602115  
Mellomgrå..... 602116  
Grå..... 602120  
Koks..... 602123  
Sort ..... 602130

GTIN nr:

Hvit ..... 7054151006025  
Lysgrå..... 7054151156027  
Mellomgrå..... 7054151166026  
Grå..... 7054151206029  
Koks..... 7054151236026  
Sort ..... 7054151306026

Nobb nr:

Hvit ..... 50956106  
Lysgrå..... 50956125  
Mellomgrå..... 50956144  
Grå..... 50956152  
Koks..... 50956163  
Sort ..... 51522285

## Arbeidshygieniske forhold/Vernetiltak

Produktet inneholder sement som blandet med vann kan irritere hud og øyne. Les alltid advarselstekst på pakningen før arbeid igangsettes.

Revisjonsdato: 26.09.16



## HEY'DI QR KODE

Bruk internett eller mobilen for å se våre produktveiledninger og laste ned produktdatablad og sikkerhetsdatablad.