

Produktdatablad



PRODUKTFORDELER

- Vanntett membran
- Teknisk Godkjenning TG 2066
- Klar til bruk

PRODUKTBSKRIVELSE

Weber.tec 822 er en vanntett, fleksibel smøremembran. Produktet leveres ferdig blandet og finnes i fargen grå. Weber.tec 822 har god sprekkeoverbyggende og deformasjonsopptakende evne. Weber.tec 822 brukes som tettsjikt på innvendige gulv og veggkonstruksjoner i våtrom og skal belegges med keramiske fliser eller naturstein, i såvel private som offentlige rom.

UNDERLAG

Underlaget kan være betong, sparkel, puss, gipsplater, eller tilsvarende keramikk. Det skal være fast, bærekraftig, formstabilt og fritt for støv, smuss, olje, fett, løse deler.

PRODUKTSPESIFIKASJON

YTTELSESERKLÆRING/DoP

DoP_DE_tec 822

EGENSKAPER

Materialforbruk	Ca. 1,8 kg pr. m ² for 1mm tykt lag i tørr film
Påføringstemperatur	Minst +10°C
Rengjøring av utstyr	Arbeidsredskapene rengjøres i vann direkte etter bruk. Herdet materiale kan kun fjernes mekanisk.
Anbefalt tykkelse	Ca 1 mm på vegg, ca 1,5 mm på gulv. Minst 2 strøk
Base	Plastdispersion
Densitet	1,6 kg/dm ³
Vanntetthet	Klasse VTv Klasse VTg
Farge	Grå
Deformasjonsklasse	3

LAGRING

12 måneder ved tørre og kjølige forhold uåpnet forpakning. Må ikke utsettes for frost.

FORBEHANDLING AV UNDERLAG

Underlaget primes med Weber.tec 1, primer og fukspærre for å oppnå tilfredstillende Sd verdi for yttervegger og vegger mot kaldt klima. Sugende underlag kan primes med Weber.floor 4716/ Weber.tec 801. Ikke sugende underlag kan primes med Weber.prim 803.

BLANDING

Weber.tec 822 er ferdig blandet.

PÅFØRING

Når primeren har tørket, forsegles detaljer som hjørner, vinkler, plateskjøter, rørgjennomføringer og tilslutninger ved gulvavløp med Weber.tec 822 og relevant tilbehør. For å sikre tilstrekkelig tykkelse bør det minimum påføres to strøk med Weber.tec 822. Mellom strøkene skal det være en tørketid på ca. 3-10 timer. Under herdetiden bør membransjiktene beskyttes mot fukt og mekanisk belastning. Flislegging kan utføres etter 24 timer.

For fullstendig beskrivelse: se monteringsveiledningen under brosjyrer.

ANSVAR

Informasjonen som er gitt i dette datablad bygger på vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstående informasjon må betraktes som retningsgivende. Det er brukerens ansvar å påse at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse samt utføre egenkontroll. Brukeren står ansvarlig dersom produktet blir anvendt til andre formål enn anbefalt eller ved feil utførelse. Vi står gjerne til rådighet for veiledning i bruk av våre produkter.

Saint-Gobain Byggevarer AS
Postboks 6211 Etterstad, 0603 Oslo
Tel. 04455
info@weber-norge.no
www.weber-norge.no

