

# HEY'DI PRODUKTDATABLAD

FOR FLERE PRODUKTER OG PRODUKTDOKUMENTASJON SE WWW.HEYDI.NO



# HEY'DI PREMIUM XTRA FUG

Sementbasert hurtigherdende fugemasse til keramiske fliser.

## Beskrivelse

Hey'di Premium Xtra Fug er en sementbasert hurtigherdende fugemasse til keramiske fliser, mosaikk og klinker på gulv og vegg. Hey'di Premium Xtra Fug blir ikke misfarget selv i tungt belastede områder og beholder den opprinnelige fargen. Saltutfelling fra fugen vil ikke inntreffe, heller ikke begroing. Hey'di Premium Xtra Fug er tilnærmet vannrett.

## Bruksområder

Gulv og vegg, ute og inne. Hey'di Premium Xtra Fug bør velges til alle vannpåkjennte områder, våtrom, terrasser, fasader m.m. Temperatur bør ligge mellom +10 og +20 °C. Laveste anvendelsestemperatur er +6 °C, dette gjelder også underlaget.

## Forarbeid - Underlag

Gulvvarme må være avslått i god tid før liming og fugging. Fritt vann må ikke forekomme i fugene, eventuelt flislim i fugene skal fjernes.

## Utblanding

Hey'di Premium Xtra Fug blandes med rent vann, 1,4-1,5 liter til 5 kilo. Benytt helst drill med universalmixer. Blandetid 2 minutter til klumpfri masse. La fugemassen stå i ca. 5 minutter, juster evt. med litt vann og rør om på nytt. Hey'di Premium Xtra Fug er nå klar til bruk og må anvendes innen 30-45 min.

## Bruksmåte

Hey'di Premium Xtra Fug påføres med gummisparkel eller fugebrett. Påfør massen diagonalt over fugene og se til at disse blir helt fylt. Romtemperaturen avgjør hvor store arealer som kan fuges om gangen, begynner derfor med små flater. Rengjøring påbegynnes når fugemassen har blitt så fast at den ikke kan vaskes vekk, normalt etter 15-30 minutter. Vær oppmerksom på at flisens vannoppsug avgjør når rengjøring kan påbegynnes. Benytt en fuktig, rettskåret svamp og tørk vekk overflødig fugemasse. Ikke trykk så hardt at fugene graves ut, og skyll svampen ofte. På vegg arbeides det ovenfra og ned. Når flisoverflaten er tørr, puss over med tørr, myk klut eller rensepute til flisene er rene og fugene jevne. Redskap rengjøres med vann.

## Etterarbeid - Tørketid

Normalt kan et gulv belastes med gangtrafikk etter 4-5 timer.

## Forbruk

0,2-1 kilo pr. m<sup>2</sup> avhengig av fugebredde/fugedybde og flisformat.

## Lagring

Lagres tørt. Beste bruksegenskaper innen 2 år fra produksjonsdato.

## Pakning

5 kilo spann.



## TEKNISKE DATA

EN 13888: .....CG2

## PRODUKTKODER

Hey'di varenr:

Hvit..... 603100  
Lysgrå..... 603115  
Mellomgrå..... 603116  
Grå..... 603120  
Koks..... 603123  
Sort..... 603130

GTIN nr:

Hvit..... 7054151006032  
Lysgrå..... 7054151156034  
Mellomgrå..... 7054151166033  
Grå..... 7054151206036  
Koks..... 7054151236033  
Sort..... 7054151306033

Nobb nr:

Hvit..... 52999406  
Lysgrå..... 52999414  
Mellomgrå..... 52999705  
Grå..... 52999713  
Koks..... 52999724  
Sort..... 52999732

## Arbeidshygiene forhold/Vernetiltak

Produktet inneholder sement som blandet med vann kan irritere hud og øyne. Les alltid advarselstekst på pakningen før arbeid igangsettes.

Revisjonsdato: 06.12.17



## HEY'DI QR KODE

Bruk internett eller mobilen for å se våre produktveiledninger og laste ned produktdatablad og sikkerhetsdatablad.