

FDV-DOKUMENTASJON

(Forvaltning, drift og vedlikehold)



Utvendig kledning grunnet, transparent

Materialspesifikasjon: Utvendig kledning i henhold til SN/TS 3186

Leverandør av overflateprodukter: 

Den utvendige kledningen er påført 1 strøk grunning med produktet Jotun Industri Visir i ønsket farge.

Jotun Industri Visir er en alkydbasert, vanntynnet grunning som gir dokumentert effekt mot råte, og som inneholder midler mot svertesopp.

Grunningen er godkjent iht. biocid-direktivet.

Behandling etter montering

Den grunnede kledningen etterbehandles snarest mulig, og senest innen 2 måneder etter montering. Endeved, skader og kuttflater behandles umiddelbart med Jotun Visir Oljegrunning, vått-i-vått 3-4 strøk.

Grunnede kledninger montert i vintersesongen påføres mellom- og toppstrøk så snart temperaturen tillater det.

Kledningen må være ren, fast og tørr før videre behandling.

Hvis kledningen fortsatt skal ha et transparent utseende, påføres minst 1 strøk Jotun Trebitt beis. Flere strøk med beis gir et mørkere utseende. Dersom det skal være et dekkende utseende, påføres 2 strøk Jotun Drygolin Ultimat eller tilsvarende.

Ettersyn og kontroll

Det anbefales et årlig ettersyn og kontroll av kledningen for å vurdere tilstanden og avdekke behov for vedlikehold.

Vedlikehold

For videre vedlikehold følges FDV-dokumentasjonen til produktet som påføres kledningen etter montering.

Ytterligere informasjon

www.gausdalbruvoll.no

www.jotun.no

FDV-DOKUMENTASJON

(Forvaltning, drift og vedlikehold)



Utvendig kledning grunnet, dekkende

Materialspesifikasjon: Utvendig kledning i henhold til SN/TS 3186

Leverandør av overflateprodukter: 

Den utvendige kledningen er påført 1 strøk med produktet Jotun Opaque primer i valgt farge.

Jotun Industri Opaque primer er en alkydbasert, vanntynnet grunning som inneholder sopphindrende midler. Dette beskytter kledningen mot solnedbrytning og fukt, samt sørger for god vedheft.

Behandling etter montering

Den grunnede kledningen etterbehandles snarest mulig med 2 strøk Jotun Drygolin Ultimat eller tilsvarende, og senest innen 12 måneder etter montering. Kledningen må være ren, fast og tørr før videre behandling.

Endeved, skader og kuttflater behandles umiddelbart med 3 - 4 strøk Jotun Visir oljegrunding, vått-i-vått.

Grunnet kledning montert i vintersesongen etterbehandles så snart temperaturen tillater det.

Ettersyn og kontroll

Det anbefales et årlig ettersyn og kontroll av kledningen for å vurdere tilstanden og avdekke behov for vedlikehold.

Vedlikehold

For videre vedlikehold følges FDV-dokumentasjonen til produktet som påføres kledningen etter montering.

Ytterligere informasjon

www.gausdalbruvoll.no

www.jotun.no