


FDV-DOKUMENTASJON

(Forvaltning, drift og vedlikehold)



Utvendig kledning mellomstrøksbehandlet, transparent

Materialspesifikasjon: Utvendig kledning i henhold til SN/TS 3186

Leverandør av overflateprodukter: 

Den utvendige kledningen er påført 1 strøk grunning med produktet Jotun Industri Visir og 1 strøk Jotun Industri Trebitt.

Jotun Industri Visir er en alkydbasert, vanntynnet grunning som gir dokumentert effekt mot råte, og som inneholder midler mot svertesopp. Grunningen er godkjent iht. biocid-direktivet.

Mellomstrøket, Jotun Industri Trebitt er en vanntynnet transparent beis basert på akrylteknologi og forsterket med komponenter mot UV-stråling.

Behandling etter montering

Kledningen etterbehandles senest innen 5 år etter montering. Dette forutsetter at endaved, skader og kuttflater behandles umiddelbart med Jotun Visir oljegrunding, vått i vått 3-4 strøk, og deretter påføres Jotun Trebitt oljebeis.

Ettersyn, kontroll og vedlikehold

Det anbefales et årlig ettersyn og kontroll av kledningen for å vurdere tilstanden og avdekke behov for vedlikehold.

Kledningen må være ren, fast og tørr, og etterbehandles med Jotun Trebitt oljebeis eller tilsvarende.

Vedlikeholdsintervaller blir påvirket av lokale klimatiske forhold, og vedlikehold må derfor gjøres etter behov, da produktet naturlig vil bli nedbrutt av ytre påvirkninger.

Ytterligere informasjon

www.gausdalbruvoll.no

www.jotun.no

FDV-DOKUMENTASJON

(Forvaltning, drift og vedlikehold)



Utvendig kledning mellomstrøksbehandlet, dekkende

Materialspesifikasjon: Utvendig kledning i henhold til SN/TS 3186

Leverandør av overflateprodukter: 

Den utvendige kledningen er påført 1 strøk grunning med produktet Jotun Industri Opaque Primer og 1 strøk Jotun Industri Drygolin Ultimat.

Grunningen, Jotun Industri Opaque Primer er en alkydbasert, vanntynnet grunning som inneholder sopphindrende midler. Dette beskytter kledningen mot solnedbrytning og fuktighet.

Mellomstrøket, Jotun Industri Drygolin Ultimat er en akrylbasert, vanntynnet maling med en moderne vann-avvisende teknologi, som gir en meget god farge- og glansholdbarhet og er ekstremt motstandsdyktig mot regn, sol, vind og forurensning.

Behandling etter montering

Kledningen etterbehandles snarest mulig med 1 strøk Jotun Drygolin Ultimat eller tilsvarende, og senest innen 2 år etter montering. Endeved, skader og kuttflater behandles umiddelbart med Jotun Visir oljegrunding, vått i vått 3-4 strøk.

Kledningen må være ren, fast og tørr før videre behandling.

Ettersyn, kontroll og vedlikehold

Det anbefales et årlig ettersyn og kontroll av kledningen for å vurdere tilstanden og avdekke behov for vedlikehold.

Vedlikeholdsintervaller blir påvirket av lokale klimatiske forhold, og vedlikehold må derfor gjøres etter behov, da produktet naturlig vil bli nedbrutt av ytre påvirkninger.

Ytterligere informasjon

www.gausdalbruvoll.no

www.jotun.no