


FDV-DOKUMENTASJON

(Forvaltning, drift og vedlikehold)



Utvendig kledning ULTIMALT, transparent behandling

Materialspesifikasjon: Utvendig kledning i henhold til SN/TS 3186

Leverandør av overflateprodukter: 

Den utvendige kledningen er behandlet med Jotun industri-impregnering og Jotun Industri Grunning Visir slik at det til sammen gir 4-sidig råtebeskyttelse. I tillegg er kledningen påført 1 strøk Jotun Industri Trebitt.

Industri-impregnering benyttes som ekstra beskyttelse mot råte og treborende insekter.

Jotun Industri Visir er en alkydbasert, vanntynnet grunning som gir dokumentert effekt mot råte, og som inneholder midler mot svertesopp. Grunningen er godkjent iht. biocid-direktivet.

Mellomstrøket, Jotun Industri Trebitt er en vanntynnet transparent beis basert på akryl teknologi og forsterket med komponenter mot UV-stråling.

Behandling etter montering

Kledningen etterbehandles senest innen 5 år etter montering. Dette forutsetter at endevend, skader og kuttflater behandles umiddelbart med Jotun Visir oljegrunning, vått i vått 3-4 strøk, og deretter påføres Jotun Trebitt oljebeis.

Ettersyn, kontroll og vedlikehold

Det anbefales et årlig ettersyn og kontroll av kledningen for å vurdere tilstanden og avdekke behov for vedlikehold.

Kledningen må være ren, fast og tørr før videre behandling, og etterbehandles med Jotun Trebitt oljebeis eller tilsvarende.

Vedlikeholdsintervaller blir påvirket av lokale klimatiske forhold, og vedlikehold må derfor gjøres etter behov, da produktet naturlig vil bli nedbrutt av ytre påvirkninger.

Ytterligere informasjon

www.ultimalt.no | www.gausdalbruvoll.no | www.jotun.no


FDV-DOKUMENTASJON

(Forvaltning, drift og vedlikehold)



Utvendig kledning ULTIMALT, dekkende behandling

Materialspesifikasjon: Utvendig kledning i henhold til SN/TS 3186

Leverandør av overflateprodukter: 

Den utvendige kledningen er påført 1 strøk 4-sidig Jotun industri-impregnering, 1 strøk grunning med produktet Jotun Opaque primer og 1 strøk Jotun Industri Drygolin Ultimat.

Industri-impregnering benyttes som ekstra beskyttelse mot råte og treborende insekter.

Grunningen, Jotun Industri Opaque primer er en alkydbasert, vanntynnet grunning som inneholder sopphindrende midler. Dette beskytter kledningen mot solnedbrytning og fuktighet.

Mellomstrøket, Jotun Industri Drygolin Ultimat er en akrylbasert, vanntynnet maling med en moderne vannavvisende teknologi som gir en meget god farge- og glansholdbarhet. Malingen er ekstremt motstandsdyktig mot regn, sol, vind og forurensning.

Behandling etter montering

Kledningen etterbehandles snarest mulig med 1 strøk Jotun Drygolin Ultimat eller tilsvarende, og senest innen 2 år etter montering. Endeved, skader og kuttflater behandles umiddelbart med Jotun Visir oljegrunning, vått i vått 3-4 strøk.

Kledningen må være ren, fast og tørr før videre behandling.

Ettersyn, kontroll og vedlikehold

Det anbefales et årlig ettersyn og kontroll av kledningen for å vurdere tilstanden og avdekke behov for vedlikehold.

Vedlikeholdsintervaller blir påvirket av lokale klimatiske forhold, og vedlikehold må derfor gjøres etter behov, da produktet naturlig vil bli nedbrutt av ytre påvirkninger.

Ytterligere informasjon

www.ultimalt.no | www.gausdalbruvoll.no | www.jotun.no