


Teknisk datablad

Heterogent, glassfiber forsterket akustikk belegg med TopClean XP™ Polyurethan forsterket overflate.

| SERTIFISERING OG KLASSIFISERING | STANDARD | iD Square |
|---------------------------------|---|--|
| Type gulvbelegg | EN ISO 10874 | Heterogent akustikk belegg Offentlig bruk: 34 |
| CE sertifisert | EN 14041 | Ja |
| TEKNISK INFORMASJON | STANDARDS | iD Square |
| Total tykkelse | EN ISO 24346 | 4.5 mm |
| Slitesjikt tykkelse | EN ISO 24340 | 0.80 mm |
| Total vekt | EN ISO 23997 | 5195 g/m ² |
| Bidemiddel innhold | ISO 10582 | Type I |
| Leveres som | EN ISO 24342 | |
| | Plank | 25 x 100 cm 9 plank/eske (= 2.25 m ² - 12 kg) - 48 esker/pall |
| | Flis | 50 x 50 cm 9 flis/eske (= 2.25 m ² - 12 kg) - 48 esker/pall |
| | | 66 x 66 cm 5 flis/eske (= 2.22 m ² - 12 kg) - 26 esker/pall |
| TEKNISKE SPESIFIKASJONER | STANDARD | iD Square |
| Dimensjonstabilitet | EN ISO 23999 | ≤ 0.10 % |
| Brannklassifisering | EN 13501-1 | B _{f1} s1 løslagt eller hellimt på A2 _{f1} or A1 _{f1} underlag (betong) C _{f1} s1 løslagt eller hellimt på trebasert underlag |
| Inntrykksmerker | Snitt målt verdi EN ISO 24343-1 Krav | 0.15 mm ≤ 0.20 mm |
| Stol ben | EN 424 | Ingen skade |
| Trinsehjul | EN ISO 4918 | Ingen skade |
| Varmeledningsevne | ISO 10456 | 0.04 m ² K/W |
| Trinnlydreduksjon | EN ISO 717-2 | ΔL _w = 15 dB (±1 dB) |
| Rom lyd forbedring | NFS S 31-074 | Klasse B - L _{n,e,w} = < 75 dB |
| Akustisk optak | EN ISO 11654 | αW = 0.05 |
| Lysekthet | EN ISO 105-B02 | ≥ 6 |
| Kjemikaliebestandighet | EN ISO 26987 | Høy bestandighet |
| Skilehemmende egenskaper | EN 13893 DIN 51130 | μ ≥ 0.30 R9 |
| Elektrostatiske verdier | EN 1081 | R ₁ > 10 ¹⁰ Ohm |
| Farger | | 41 |

Oppdateres uten varsel. Informasjon oppgitt her er basert på laboratorie tester. Tarkett's legge- og vedlikeholdsanvisning skal følges.
Kontakt din forhandler for mer informasjon eller se www.tarkett.no

CUSTOMS TARIFF: 482050000000F



Vedlikehold

iD Inspiration 55/70, iD Inspiration Click og iD Square

2017



Vedlikeholdsanvisning iD Inspiration 55/70 , iD Inspiration Click og iD Square

Heterogene polyuretanforesterkede vinylgulv for offentlig miljø. For å utnytte gulvets egenskaper maksimalt bør våte rengjøringsmetoder minimeres og erstattes med tørre eller fuktige metoder samt høy maskinutnyttelse. Dette sparer rengjøringspersonalet, gulvmaterialet og miljøet samtidig som det gir en bedre rengjøringskvalitet.

Byggrensjøring

En rengjøring av bygget gjøres alltid innen et nytt gulv tas i bruk. Under byggetiden skal gulvene alltid beskyttes med hard papp eller lignende.

Lett skittent gulv: Støvsug, feie eller fuktmopp overflaten for å fjerne løs skitt og byggestøv. På større, åpne flater er en kombinasjonsmaskin med pad eller hvit, alternativt oransje-grønn pad (type 3M) det mest effektive alternativet. Bruk et nøytralt rengjøringsmiddel pH 7-9. Ved behov tørrpoler med high-speed og oransjehvit eller hvit pad.

Svært skittent gulv: Fjern løs skitt og byggestøv. Skur deretter gulvet med singelskuremaskin og oransjegrønn, alternativt rød, pad. Ved forekomst av mye byggstøv, bruk et rengjøringsmiddel med pH 5-7. Skyll med rent vann. Tørrpoler med highspeed og oransje-hvit eller hvit pad.

Smussforebyggende tiltak

Skitt direkte fra gaten riper og skader gulvet og kommer hovedsaklig inn gjennom hovedinngangen. Stans skitten ved inngangsdøren ved å bruke et ordentlig tørkesystem ved inngangen.

Daglig rengjøring

Daglig rengjøring: Tørr- eller fuktmopping. Rengjøringskemikalier: I de tilfeller der våtrengjøring må utføres, bruk et nøytralt allrengjøringsmiddel. Viktigt! Følg leverandørens doseringsanvisning.

Maskinell rengjøring: På større åpne arealer anbefales en kombiskuremaskin med pad. Benytt hvit eller oransjegrønn pad.

Periodisk vedlikehold

Tørrpolering er en effektiv metode for å gjenopprette sliteflater, gangveier, for å fjerne hæl- og friksjonsmerker med. Utføres direkte etter maskinell rengjøring. Tørrpolering minsker tilsmussing. Var nøye med å velge rett pad. Hvit eller oransje-hvit pad anbefales. Velg hastighet som anbefalt av leverandøren av paden. Ved lettere nedsmussing og flekker er sprayrengjøring med high speed, hvit eller oransje-hvit pad og vann/allrent et bra alternativ. Tilpass frekvensen etter slitasje og hvor skittent det er.

I alvorlige tilfeller av slitasje og nedsmussing må maskinell skrubbing gjøres: Maskinskur med hvit til rød pad. Bruk allrent alternativt grovrent blandet med vann. Sug deretter umiddelbart opp smussvannet. Skyll med rent vann. Når gulvet er tørt skjer tørrpolering. OBS! Man bør ved våtrengjøring være oppmerksom på at vann som trenger ned i fugene, kan påvirke limfugens styrke.

Gulvet skal ikke behandles med polish eller voks.

Flekkfjerning

Flekker fjernes når flekkene er ferske. Bruk hvit/rød nylonduk i kombinasjon med egnet vaskemiddel, rødsprit eller sitrusrens. Ettetørk med rent vann.

Generelle råd

- Vinylgulv skades av løsningsmidler
- Ved oljesøl, tørk opp umiddelbart da overflaten kan bli misfarget
- Svarte gummihjul og gummibeskyttelse kan misfarge gulvet
- Gulvbeskyttelse skal finnes på alle stolben
- Tenk på at lyse farger øker rengjøringsfrekvens