

Fug

Sementbasert fugemasse for fugging av flis og naturstein på gulv og vegger. Fugemassen brukes i våt- og tørrrom både innen- og utendørs. Fugebredde 2–15 mm.

Arbeidsbeskrivelse

Forarbeid

Kontroller at limet har tørket iht. forskriftene for det aktuelle produktet. Fugedybden skal være minst 2/3 av flisens tykkelse. Flisene skal sitte godt og være rene og tørre. Under tørre og vindfulle forhold og der det brukes porøs flis, skal det vætes mellom flisene før fuggingen starter. Temperaturen i underlaget, lokalet og materialene må ikke være lavere enn 10 °C.

Blanding

Fugemassen blandes med saktegående drill og visp. Bruk lav hastighet på blanderen for å unngå at det oppstår luftporer.

5 kg fugemasse blandes med 1,15–1,25 liter vann, og 15 kg fugemasse blandes med 3,4–3,7 liter vann. Mål opp angitt mengde rent og kaldt vann, og hell oppi fugepulveret. Bland til du får en jevn og klumpfri masse. Bruk samme vannmengde til hver blanding for å unngå fargeforskjeller.

La blandingen stå og godgjøre seg i fem minutter, visp deretter massen en gang til før den er klar for bruk. Blandet materiale kan brukes i opptil 4 timer.

Påføring

Fugemassen påføres med en hard gummisparkel. Fyll mellomrommet mellom flisene godt. Dra av eventuelt overskytende masse diagonalt over fugene mens den fortsatt er fersk.

Etterarbeid

Etter 10–20 minutter blir fugemassen matt, og den overskytende fugemassen kan vaskes av. Bruk en egnet svamp, og skyll den ofte. Avvasking skal skje diagonalt over fugene.

Ved for tidlig avvasking kan du risikere at fugemassen vaskes ut fra mellomrommet mellom flisene. Det kan også oppstå fargeforskjeller ved for tidlig avvasking.

Etterpolering gjøres med en tørr og ren klut. Fugemasse som har herdet på flisens overflate, kan fjernes to døgn etter fuggingen med Finja Murvask. Vær svært forsiktig ved bruk av Murvask. Må kun brukes på syrebestandige fliser. Prøv alltid på en liten flate først. Marmor og kalkstein må aldri rengjøres med Murvask.

Under varme forhold bør du holde fugen fuktig i et par døgn.

Bruk Finja Fugemasse for våtrom ved elastiske fuger.

Tekniske data

Forbruk	Ca. 0,5–2,5 kg/m ² avhengig av fugebredde og tykkelse på flis
Vannforbruk	3,4–3,7 l/15 kg, 1,15–1,25 l/5 kg
Tid til lett belastning	24 h
Tid til full belastning	7 døgn
Brukstid	3–4 timer
Klassifisering CG1 (EN13888)	

Forpakning

Produktet leveres som standard i 15 kg og 5 kg sekk.

Lagring

Brukes innen 12 måneder fra produksjonsdatoen på forpakningen. Oppbevares tørt.

Finja kan ikke ta ansvar for at annen informasjon enn hva som angis under tekniske data er korrekt. Forhold som ligger utenfor Finja's ansvar er f.eks. håndtering, bearbeidelse, arbeidsutførelse, eventuelle reaksjoner med andre materialer, også lokale forhold på lagrings eller arbeidsplass. For aktuell informasjon se alltid www.finja.no

FINJA