

FDV-DOKUMENTASJON

(Forvaltning, drift og vedlikehold)



Utvendig kledning mellomstrøkbehandlet, dekkende

Materialspesifikasjon: Utvendig kledning i henhold til SN/TS 3186

Leverandør av overflateprodukter: JOTUN

Kledningen er påført 1 strøk grunning med Jotun Industri Opaque Primer og 1 strøk maling med Jotun Industri OPTIMAL. Behandlingen er 3-sidig.

Jotun Industri Opaque Primer er en alkydbasert, vanntynnet grunning som inneholder sopphindrende midler. Dette beskytter kledningen mot solnedbrytning og fuktighet.

Jotun Industri OPTIMAL er en akrylbasert, vanntynnet maling med vann-avvisende teknologi og meget god farge- og glansholdbarhet. Jotun Industri OPTIMAL er godkjent av Miljømerking Norge og tilfredsstiller kravene til miljømerket Svanen.

Montering og etterbehandling

Montering må skje etter vanlig standard for tømmerfaget.

Ved montering behandles endaved og annet ubehandlet treverk med Jotun VISIR Oljegrunning, 3-4 strøk vått i vått, og 1 strøk Jotun OPTIMAL eller tilsvarende.

Kledningen må være ren, fast og tørr før videre behandling.

Kledningen etterbehandles innen 2 år med 1 fylldig strøk Jotun OPTIMAL eller tilsvarende.

Ettersyn, kontroll og vedlikehold

Det anbefales et årlig ettersyn og kontroll av kledningen for å vurdere tilstanden, og avdekke evt. behov for vedlikehold.

Vedlikeholdsintervaller blir påvirket av lokale klimatiske forhold, og vedlikehold må derfor gjøres etter behov da produktet naturlig vil bli nedbrutt av ytre påvirkninger.

Ytterligere informasjon

www.gausdalbruvoll.no | www.jotun.no

FDV-DOKUMENTASJON

(Forvaltning, drift og vedlikehold)



Utvendig kledning mellomstrøkbehandlet, transparent

Materialspesifikasjon: Utvendig kledning i henhold til SN/TS 3186

Leverandør av overflateprodukter: JOTUN

Den utvendige kledningen er påført 2 strøk Jotun Industri TREBITT Beis. Behandlingen er 3-sidig.

Jotun Industri TREBITT Beis er en vanntynnet transparent beis basert på akrylteknologi og forsterket med komponenter mot UV-stråling.

Montering og etterbehandling

Montering må skje etter vanlig standard for tømmerfaget.

Ved montering må endeved og annet ubehandlet treverk behandles med 2 strøk Jotun TREBITT Oljebeis eller tilsvarende.

Kledningen må være ren, fast og tørr før videre behandling.

Kledningen etterbehandles innen 5 år etter montering, med Jotun TREBITT Oljebeis eller tilsvarende. Prøveoppstrøk anbefales, da fargen blir mørkere ved etterbehandling av transparente systemer.

Kledningen kan også etterbehandles med Jotun DRYGOLIN Nordic Extreme eller tilsvarende for et dekkende utseende.

Ettersyn, kontroll og vedlikehold

Det anbefales et årlig ettersyn og kontroll av kledningen for å vurdere tilstanden, og avdekke evt. behov for vedlikehold.

Vedlikeholdsintervaller blir påvirket av lokale klimatiske forhold, og vedlikehold må derfor gjøres etter behov da produktet naturlig vil bli nedbrutt av ytre påvirkninger.

Ytterligere informasjon

www.gausdalbruvoll.no | www.jotun.no