



1. PROSJEKT

Entreprenør / utførende:

Prosjekt / adresse:

Bruksområde / bygningsdel:

2. PRODUKTBESKRIVELSE

Arbor grunnnet spon leveres i kilfals 2 sider og fals 2 sider for vegg og som himlingsplate med not, fjær og fas på 4 sider. Arbor ferdigmalte sponplater leveres som himlingsplate med not, fjær og fas på 4 sider, og som veggplate med not og fjær og fas på langsiden.

Platene monteres på stendere/nedlektet bjelkelag c/c 60. Ferdigmalte veggplater er også malt på baksiden for å gi en bedre stabilitet. Arbor ferdig malt himling er malt med to lag hvit maling, og har en silkematt glatt overflate.

Arbor veggplate leveres i fargene skagen og eggehvitt. Andre farger kan leveres på bestilling.

Arbor Faspanel 6 bord leveres i tillegg også med penselstruktur i overflaten.

Produktidentifisering:

Varenr. / produkt / dim.:

Fargekode:

Kvalitet / sortering / klasse:

Overflatebehandling:

Vedlegg / dokumentasjon:

3. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Foreligger serviceavtale? NEI JA Hvis ja, firma:

Rengjøring og rengjøringsmetoder

Overflaten vaskes med en fuktig klut med vanlig husholdningssåpe. Salmiakkvann kan benyttes for vanskeligere flekker.

Flekkfjerning:

Frukt, bær, saft, brus, øl, vin, melk: Syntetisk vaskemiddel med eller uten salmiakk.

Fløte, kaffe, te etc, Sjokolade, fett, malingsflekker etc.: White Spirit.

Fargeblyanter, leppestift, tusj, blekk: Rødsprit.

Blyantstreker: Viskelær.

Blod: Kaldt vann.

Ettersyn/kontroll

Ingen rutiner.

Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Ved overmaling bør overflaten mattes med sandpapir korning 180-240. Bruk deretter heftgrunn før platene overmales med ønsket maling.



4. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER

Antatt teknisk levetid / brukstid uten utskiftninger

Produktet er beregnet å vare ut byggets levetid, forutsatt normal bruk og slitasje.

Garanti

—

Fuktbestandighet

Dette produktet tåler moderate mengder fukt.

Renholdsvennlighet

—

5. MILJØPÅVIRKNING

Ressursutnyttelse

Det foreligger ingen informasjon om materialressurs.

Anbefalt utluftingstid / Inneklimarelevant tidsverdi

Foreligger ikke.

Emisjon

Se HMS-FAKTA

6. HMS-REFERANSER

Produktet inneholder ingen kjente helseskadelige, brannfarlige eller allergifremkallende stoffer, og utgjør ingen helseisiko – verken under montering eller ved normal bruk/installasjon.

Spesielle tiltak ved brannslukking, temperatur- og/eller fuktendringer etc.

—

7. BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL IHT. NS 9431

Avfallstype: Blandet materiale.

Avfallshåndtering: Deponering

Opprinnelse - Næring: Bygg og anlegg.

Kode for avfallsbehandling: 9999 0700 |0600 | _ _ _ _ (De siste sifrene er knyttet til kommunen som håndterer avfallet.)

Øvrige opplysninger

—

8. TEKNISK SERVICE

Produsent/importør	Arbor-Trading A/S
Organisasjonsnr.	NO 945 011 092 MVA
Postadresse	Arborvn. 10
Postnr. og poststed	8690 Hattfjelldal
Telefon	75 18 50 00
E-post	arbor@arbor.no
Internettadresse	www.arbor.no