

1. PRODUKTBESKRIVELSE, BRUKSOMRÅDE

Beskrivelse

«Epoque» er et tradisjonelt parkettgulv i bredder på 117, 162 eller 190 mm, og leveres som Plank, Miniplank og 2-stav. Gulvet har låsesystemet T-lock, beregnet på limfri, flytende legging, men kan også hellimes mot underlaget. Flere av alternativene er børstet og faset, noe som gir et spesielt eksklusivt utseende.

«Epoque» er overflatebehandlet med Proteco lakk eller Proteco Natura matt lakk.

Tarkett tregulv er oppbygd i en 3-sjiktstkonstruksjon der fiberretningen i de ulike sjiktene ligger vinkelrett på hverandre. Slitesjikt på 3,6 mm som kan slipes 4-5 ganger, mellomsjikt i tverrlagte ribber i gran eller furu 8,7 mm, og et stabiliserende bunnsjikt av 2 mm bjørkefiner. Dermed låses sjiktene og man oppnår en stabil konstruksjon.

Bruksområde

«Epoque» parkett kan legges i alle rom i private hjem (unntatt våtrom), og i offentlige lokaler med normal slitasje. Legges flytende på rent, plant, tørt og fast undergulv som f.eks. avrettet betong, sponplate eller tre.

Parketten kan benyttes i kombinasjon med vannbåren eller selvbegrensende elektrisk gulvvarme. Maks. temperatur 27 °C. Relativ fuktighet 30-60 %.

Ta kontakt med en gulvforhandler for mer informasjon.

Gulvvarme bør ikke benyttes på treslagene bøk og lønn. Se Tarketts veiledning «Parkett på undergulv med innlagt varme».

Farger, overflate

Proteco lakk:

2-stav: Europeisk eik natur, Europeisk eik børstet rustical*.

Plank 190mm: Amerikansk eik, Amerikansk eik antikk.

Plank 162mm: Europeisk eik, Amerikansk eik, Ask Cognac, Lønn robust*, Lønn, Dampet bøk, Merbau.

Miniplank 117 mm: Europeisk eik, Europeisk eik hvit, Europeisk eik børstet, Europeisk eik børstet rustical*, Ask Cognac, Europeisk lønn, Dampet bøk.

Proteco Natura matt lakk:

2-stav: Europeisk eik natur, Europeisk eik børstet rustical*.

Plank 190mm: Amerikansk eik antikk børstet.

Plank 162mm: Amerikansk eik, Amerikansk eik antikk børstet, Amerikansk eik antikk hvit børstet, Java eik børstet, Amerikansk eik børstet rustical, Hvit ask, Ask robust hvit, Ask Cognac børstet, Lønn, Dampet bøk

Miniplank 117 mm: Europeisk eik, Europeisk eik hvit, Europeisk eik børstet, Europeisk eik børstet rustical*, Java eik børstet, Ask Cognac børstet.

* Ikke standard lagervare.

Overflatebehandling

Proteco lakk og Proteco Natura matt lakk: Dobbeltherdende, formaldehydfri lakk med høy slitestyrke og høy motstandskraft mot riper.

Proteco lakk er helt uten løsningsmidler eller andre flyktige stoffer.

Tilbehørsprodukter


- Overgangslister, avslutningslister, trappeneser og sokkellister.
- Underlagsmaterieill
- Leggeverktøy.
- Møbelknotter m.m.



Kanadisk lønn



Kanadisk lønn robust



Amerikansk eik




Amerikansk eik antikk



Ask Cognac




Dampet bøk plank



Ask plank



Ask plank robust



Europeisk eik 2-stav



Europeisk eik rustikk

Tarkett AS

Parkett- og tregulv

1512

Parkett 14 mm, «Epoque»


NOBB modulnr. 28108074

PRE-m28108074

2. MÅLANGIVELSER / TEKNISKE DATA

Egenskap	Verdi
Tykkelse (mm):	14
Bredde (mm):	117 (miniplank) / 162 (plank) / 190 (2-stav)
Lengde (mm):	1245 (miniplank) / 2000 og 2200 (plank) / 2520 (2-stav)
Mønster:	Miniplank / Plank / 2-stav
Slitesjikt (mm):	3,6
Brinellhardhet (BHN)*:	Java eik 3.6, Ask Cognac 3.5, Eik 3.7, Bøk 3.8, Ask 4.0, Lønn 4.8, Amerikansk eik 4.8
Vekt (kg/m ²):	8
Innhold pr. pakke (m ²):	1,17 (miniplank), 1,94 og 2,14 (plank) / 3,02 (2-stav)

*Prøvetometoden består av en skala fra 1-6, hvor 6 gir den høyeste verdien. Målemetoden er en 10 mm stålkule som presses inn i materialet med et trykk på 100 kg. Hardheten regnes ut fra en formel og måles i Brinellhardhet (BHN).



Europeisk eik plank



Europeisk eik plank



Europeisk lønn



Javaeik

3. MONTERING/UTFØRELSE

NS 3420-kode for utførelse

Q44.2 Flersjiktets parkettgulv.

Q44:2 Spesifikasjonsmatrise for parkettgulv.

NS 3451-kode for bygningsdel

254 Gulv og overflate.

Referanse til NBI byggdetaljer

541.505 Legging av parkett.

522.861 Undergulv på trebjelkelag.

Øvrige henvisninger

Se monteringsanvisning.

Transport og lagring

Relativ luftfuktighet skal ligge mellom 30-60 % og temperaturen være minst 18 °C både før, under og etter legging. Ved fukt i bygningen må derfor lokalene varmes opp og luftes ut i god tid før legging, slik at riktig inn klima oppnås. Klimakravene nevnt ovenfor gjelder også for oppbevaring av lamellparkett fra Tarkett. Ikke oppbevar lamellparketten direkte på/mot betongunderlag. Emballasjen skal ikke åpnes før leggingen påbegynnes.

4. HMS-REFERANSER

Produktet inneholder ingen kjente allergifremkallende stoffer.

Se også HMS-FAKTA angående henvisninger til Arbeidstilsynets publikasjoner.

Spesielle tiltak ved brannslukking, temperatur- og/eller fuktendringer etc.

Se HMS-FAKTA.

Tarkett AS

Parkett- og trejulv

1512

Parkett 14 mm, «Epoque»

NOBB modulnr. 28108074

PRE-m28108074

5. PRODUKTDOKUMENTASJONER OG OFFENTLIGE KRAV

Produktgodkjenninger utstedt av akkrediterte kontrollorganer

Det foreligger ingen produktdokumentasjon utstedt av akkrediterte kontrollorganer for dette produktet.

Samsvarserklæring

-

CE-merking / Europeisk Teknisk Godkjenning (ETA)

Det foreligger ingen harmonisert standard for dette produktet.

Øvrige nasjonale/internasjonale kontrollordninger, sertifikater, bransjenormer etc.

Tarkett AS er sertifisert iht. ISO 9001, ISO 14001.

6. AVFALLSBEHANDLING IHT. NS 9431 / EMBALLASJE

Kode for avfallsbehandling

1141 | 0400 | 0600 | _ _ _ _

Type emballasje

Papp og kartong, plast.

7. ANSVARLIG FIRMA

Produsent/importør Tarkett AS
Organisasjonsnr. NO 957 854 966 MVA
Adresse Postboks 500, Brakerøya
Postnr. og poststed 3002 Drammen
Telefon 32 20 92 00
Telefaks 32 20 92 01
E-post info.norway@tarkett.com
Internettadresse www.tarkett.no

